FINITURE
SNT
Scheda tecnica

equilibrium
Equilibrio Naturale Costruito

CC BY SA

SNT - Stabilitura Naturale Traspirante®

DESCRIZIONE
Malta per stabiliture da stendersi a ferro e frattazzino su intonaci EQUILIBRIUM. E' composta di calce idraulica naturale, secondo normativa UNI EN 459-1, calce idrata aerea e sabbie carbonatiche di cava selezionate. La miscela è espressamente formulata per essere applicata su intonaci porosi e traspiranti.
Essendo il color naturale tendente al neutro petrigno, la malta è particolarmente indicata per il recupero ed il restauro delle superfici esterne dell'edilizia di interesse storico architettonico. Il legante in questa malta, è calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa), e con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione.

USO
Per stabiliture, finiture o ripristino di lacune di basso spessore, per stuccature di commessure.

POSA IN OPERA
SNT Stabilitura Naturale Traspirante va mescolata con sola acqua pulita. Si consiglia di posare la malta su supporti adeguatamente inumiditi, al fine di favorire l'adesione fra i due strati. Si posi la malta, in due mani, fino allo spessore totale di 3 mm circa. La prima mano con spatola di acciaio a rasare, e la seconda mano frattazzata in finitura. Essendo l'arricciatura composta da calce naturale molto porosa e traspirante, va rifinita o tinteggiata con materiali dalle simili comprovate caratteristiche di diffusione al vapore.

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di uno strato di stabilitura su intonaci rustici esistenti, stesa a ferro in due mani a perfetta planarità e livellata a frattazzino in finitura con malta preconfezionata costituita da una miscela di inerti selezionati con curva granulometrica da 0 a 0,6 mm, calce idraulica naturale, secondo normativa UNI EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice e calce aerea idrata.

COMPOSIZIONE
- Calce idraulica naturale in polvere;
- Calce aerea idrata in polvere;
- Sabbie carbonatiche;
- Regolatori di lavorabilità.

INDICAZIONI
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 33 °C del Supporto e dell'aria.

NOTE TECNICHE
- Colore naturale: nocciola chiarissimo;
- Granulometria aggregati: 0 – 0,6 mm;
- Acqua di impasto: circa 28-30%;
- Resa: 1,2 kg/m2/per 1 mm;
- Categoria di resistenza: CS I;
- Adesione: 0,3 N/mm^2 – FP:B;
- Tempo di presa: 3 giorni;
- Diffusività al vapore: $\mu = 8$;
- Confezione: sacco da 25 kg;
- Stoccaggio: mantenere in luogo coperto e asciutto.

AVVERTENZE
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE
L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

Dati tecnici validi da aprile 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.